

HT PU 680

Vodě odolný mazací tuk do vysokých teplot.

Krátký popis:

HT PU 680 je vysokoteplotní mazací tuk se synergickým působením EP přísad. Má vynikající schopnost absorpce tlak a má výbornou odolnost vůči vodě. Dalšími vlastnostmi jsou: silná schopnost adheze, dobrá ochrana proti korozi, vysoká oxidační stabilita, dobrá odolnost proti stárnutí, odolnost proti vysokému tlaku <350 bar, dobrý těsnicí účinek, odolnost vůči agresivním médiím.

Oblast použití:



Vlastnosti:

HT PU 680 se používá v železných a ocelových válcovacích mlýnech pro vysokoteplotní mazání pomocí centrálních systémů pro:

- Valivá ložiska v zařízení pro plynulé odlévání (desky a sochory, kalibrační část valivých ložisek)
- Dopravní zařízení v průběžných pecích
- Žihací pece a slévárenské kotle
- Horké válečkové dráhy v papírnách
- Asfaltovací stroje u silničních staveb
- Speciální aplikace u železnic na mazání pružinových šroubů a jako ochrana proti korozi.

Upozornění:

HT PU 680 by z ekonomických důvodů a kvůli své kvalitě neměl být míchán s jinými mazivy.

Reference:

HT PU 680 je zapsáno u DB jako materiálové číslo (SAP 815846). Používá se jako speciální aplikace k mazání pružinových šroubů a jako protekce proti korozi.

Číslo zboží a balení:

17290 plechovka 9kg

Barva:	hnědá	
Forma:	měkký tuk	
Zápach:	specifický pro tento produkt	
Zmýdelnění:	Gel (polymočovina)	
Penetrace NLGI:	1	DIN 51818
Penetrace neprohněteného maziva 25°C/72h:	310-340 (1/10mm)	ČSN ISO 2137
Teplota pro aplikaci °C:	-20°C to +200°C	DIN 51825
Bod vzplanutí °C:	> 200°C	ČSN ISO 2592-1973
Bod skápnutí °C:	> 200°C	ČSN ISO 2176
Hustota 20°C:	1,200g/cm³	DIN 51757
Viskozita při 100°C:	28	
Bod rozkladu °C:	> 400°C	
Třída ohrožení vody:	2	
Rozpustnost ve vodě 20°C:	< 4%	
Nebezpečné materiály:	žádné	
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě	
ADR:	Není nebezpečný produkt	
Výstražné symboly:	žádné	
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.	

Upozornění:

Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezprošťuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze:

Květen 2014
Vytisknutá verze není aktualizována