

CeramLub® 35 purple

Keramická pasta do vysokých teplot na brzdové systémy. Montážní a uvolňovací pasta.

Krátký popis:

CeramLub obsahuje více než 30% pevných částic na základě keramiky, které zabraňují tribo-korozi a zajišťuje vynikající separační efekt až do 1600°C.

CeramLub purple se používá jako pasta proti zadření na veškerých standardních kovových materiálech, protože neobsahuje žádné elektromechanicky aktivní kovy. Pro utěsnění a mazání válců, ozubených kol, hřídelí, šroubů, pružin, bovdenů, brzd a řídicích tyčí, brzdových válců, čelistí, posuvných měřítek, závitových zapalovacích svíček, stavěcích šroubů, šroubů na kolech atd.

Oblast použití:



Automobilový průmysl: používá se jako pasta na zadní stranu disku brzdového obložení. Zabraňuje zadření obložení a maže vodítka brzdových čelistí. Díky tomu se obložení po zabrzdění rychle vrátí zpět. Předchází se také přehřátí brzd.

Vlastnosti:

- Odolný slané vodě, kyselinám a louhům
- Odpuzuje vodu, chrání před korozi a netvrdne
- Odolává vibrační korozi
- Brání zadření a slepení
- Absorbuje vysoký tlak, je přilnavý, zaručuje dlouhodobé mazání
- Teplotní odolnost od -20°C do +1600°C
- Snížení hlučnosti během brzdění
- Nezatěžuje elastomery, pryže a plasty
- Efektivní během celé životnosti brzdových čelistí a disků

Poznámka:

S CeramLub purple keramickou pastou do vysokých teplot lze snadno pracovat. Vytváří účinnou ochrannou vrstvu proti korozi na kovech, které jsou náchylné ke korozi.

Pasta neobsahuje žádné elektricky vodivé součásti, které by mohly vést ke zkratu.

Balení:

kbelík 10 kg, barel 200 kg

Barva:	fialová	
Forma:	pasta	
Zápach:	specifický pro tento produkt	
Základ:	minerální olej	
Zahušťovadla:	anorganická	
Pevné částice:	synergická směs tuhých maziv	
Obsah pevných částic:	>35	
Penetrace NLGI:	2	DIN 51818
Penetrace neprohněteného maziva 25°C/72h:	265-295 (1/10mm)	ČSN ISO 2137
VKA-zátěž sváru N:	4200	DIN 51350-4
Teplota pro aplikaci °C:	-20 až +80	DIN 51825
Teplotní odolnost °C:	1600	
Bod vzplanutí °C:	>220	ČSN ISO 2592-1973
Viskozita základového oleje 40°C mm²/s	250 - 300	DIN 51562-1
Nalévání základového oleje °C:	-30	ISO 3016
Hustota 20°C:	1.140 g/cm³	DIN 51757
Teplota vznícení °C:	250	DIN 51794
Tlak výparů při 20°C:	5,5 hPa	
Bod rozkladu °C:	>400	
Třída ohrožení vody:	1	
Rozpustnost ve vodě 20°C:	nerozpustný	
Nebezpečné materiály:	žádné	
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě	
ADR:	není nebezpečný produkt	
Výstražné symboly:	žádné	
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.	

Upozornění:

Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezprošťuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze:

Prosinec 2015

Vytištěná verze není aktualizována