

HeadLub® 90

Prostředek aplikovaný na temeno hlavy kolejnice proti skřípění v kolejových obloucích.

Inovace - vyvinuli jsme nový systém zahušťování z důvodu vylepšení chování složky tuhých maziv v našich produktech.

Krátký popis:

HeadLub® 90 je směs vysokotlakých maziv, která obsahuje vybraná, chemicky ošetřená tuhá maziva. Díky svému sklonu ke slučování a iontovým činidlům urychluje zjemňování povrchu „párování měkkých kovů“, mezi temenem kolejnice a povrchem kola. Opotřebení a tření se tak sníží na minimum.

Oblast použití:



Vlastnosti:

HeadLub® 90 okamžitě a úspěšně eliminuje nepříjemné skřípění v kolejových obloucích. Díky mimořádným adhesivním vlastnostem poskytuje dokonce i velice slabá vrstva maziva dlouhotrvající ochranu. HeadLub® 90 vytváří suchou povrchovou vrstvu s významným účinkem, takže se udrží dokonce i na mokřích kolejích po dlouhou dobu a má vodu-odpuzející účinek. Adhezivní vrstva je projíždějícími koly rovnoměrně roznesena v délce 100 až 200 metrů.

Aplikace:

HeadLub® 90 se může aplikovat pomocí instalace postřiku hlavy kolejnice. Systém musí zaručit úplnou kontrolu aplikovaného množství (např. 0,5 cm3), doby aplikace (např. 10 s), místa aplikace (např. pomocí snímačů, navigačního systému podvozku nebo GPS). Je také doporučena kontrola ukončení aplikace.

Vliv na životní prostředí:



OECD 301 B

Snadná biologická odbouratelnost

Upozornění:

HeadLub® 90 by z ekonomických důvodů a kvůli své kvalitě neměl být míchán s jinými mazivy.

Poznámka:

HeadLub® 90 je odolný nízkým teplotám a může být aplikován do – 30°C.

Doporučení:

Existuje mnoho řešení pro instalaci systému na kolejnice, pro údržbu vozidel i pro ruční aplikace. Rádi Vám poskytneme další rady přímo na místě; máme mezinárodní reference.

Balení:

5, 10, 25 a 50 kg

Barva:	šedá	
Forma:	pasta	
Zápach:	specifický pro tento produkt	
Olejevý základ:	estery	
Zahušťovadlo:	organické	
Tuhá maziva:	synergická směs tuhých maziv	
Vliv na životní prostředí:	snadná biologická odbouratelnost	OECD 301 B
Obsah tuhých maziv %:	>30	
Penetrace NLGI:	0	DIN 51818
Penetrace neprohněteného maziva 25°C/72h:	355-385 (1/10mm)	ČSN ISO 2137
Teplota pro aplikaci °C:	-30 až +100	DIN 51825
Bod vzplanutí °C:	>200	ČSN ISO 2592-1973
Bod varu °C:	317	
Viskozita základového oleje 40°C mm²/s	41-53	DIN 51562-1
Nalévání základového oleje °C:	~47	ČSN ISO 3016
Hustota 20°C:	1,200g/cm³	DIN 51757
Třída ohrožení vody:	1	
Rozpuštěnost ve vodě 20°C:	nerozpuštěný	
Nebezpečné materiály:	žádné	
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě	
ADR:	Není nebezpečný produkt	
Výstražné symboly:	žádné	
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.	

Upozornění:

Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezprošťuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze:

Prosinec 2015

Vytisknutá verze není aktualizována