

HeadLub® LV

Prostředek aplikovaný na temeno hlavy kolejnice a pojížděnou hranu kolejnice

Krátký popis:

HeadLub LV je směs chemicky ošetřených, tuhých maziv a syntetických nosných činidel bez rozpouštědel. Díky svému sklonu ke slučování a iontovým činidlům urychluje zjemňování povrchu " párování měkkých kovů ", mezi temenem kolejnice a povrchem kola. Opotřebení a tření se tak sníží na minimum.

Oblast použití:



Vlastnosti:

I v nízkých dávkách HeadLub LV tvoří silně ulpívající mazací a oddělovací film mezi třecími částmi a výrazně snižuje potřebu přemazávání. Film poskytuje ochranu proti korozi a je stabilní po dlouhou dobu pod extrémním tlakem a tepelném zatížení, čímž zaručuje konstantní mazání.

HeadLub LV neváže prach. Tepelná odolnost mazacího filmu je pro konstantní funkci zaručena od -30°C do +120°C.

Aplikace:

HeadLub LV se dá snadno a efektivně aplikovat pomocí speciálního postřikovače.

Vliv na životní prostředí:



OECD 301 B

Snadná biologická odbouratelnost

Upozornění:

HeadLub LV by z ekonomických důvodů a kvůli své kvalitě neměl být míchán s jinými mazivy.

Poznámka:

HeadLub LV je odolný nízkým teplotám a může být aplikován do -25°C.

Balení:

10 a 25 kg

Barva:	šedá/stříbrná	
Forma:	tekutina	
Zápach:	specifický pro tento produkt	
Olejoyvý základ:	estery	
Zahušťovadlo:	anorganické	
Tuhá maziva:	synergická směs tuhých maziv	
Vliv na životní prostředí:	snadná biologická odbouratelnost	OECD 301 B
Obsah tuhých maziv %:	> 10	
Tlaková odolnost kg/cm ³ :	> 2100	
Koeficient tření:	0,09 – 0,11	
Teplota pro aplikaci °C:	-30 až +120	DIN 51825
Bod vzplanutí °C:	200	ČSN ISO 2592-1973
Bod varu °C:	>200	
Hustota 20°C:	0,955 g/cm ³	DIN 51757
Viskozita základového oleje 40°C mm ² /s	25 – 28,5	DIN 51562-1
Teplota vzplanutí:	>350	DIN 51794
Viskozita:	30 – 40	DIN 3104
Teplota tuhnutí °C:	<-22	
Tlak páry 20°C:	1 hPa	
Třída ohrožení vody:	1	
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný	
Nebezpečné materiály:	žádné	
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě	
ADR:	Není nebezpečný produkt	
Výstražné symboly:	žádné	
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.	

Upozornění:

Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezprošťuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze:

Srpen 2014

Vytištěná verze není aktualizována