

HeadLub[®] TS-1-1/ST

Prostředek aplikovaný na kolejnice pro stacionární aplikátory

Krátký popis:

HeadLub TS-1-1/ST je směs maziv, která obsahuje vybraná, chemicky ošetřená, tuhá maziva, syntetické estery a mastná mýdla. Urychluje zjemňování povrchu "párování měkkých kovů", mezi temenem kolejnice a na povrchem kola. Opotřebení a tření se tak sníží na minimum.

Oblast použití:



Vlastnosti:

HeadLub TS-1-1/ST okamžitě a úspěšně eliminuje nepříjemné skřípění v kolejových obloucích. Díky mimořádným adhesivním vlastnostem poskytuje dokonce i velice slabá vrstva maziva dlouhotrvající ochranu. HeadLub TS-1-1/ST vytváří suchou povrchovou vrstvu s významným účinkem, takže se udrží dokonce i na mokřích kolejích po dlouhou dobu a má vodu-odpuzející účinek. Adhezivní vrstva je projíždějícími koly rovnoměrně roznesena v délce až 1000 metrů.

Vliv na životní prostředí:



OECD 301 B

Snadná biologická odbouratelnost

Upozornění:

HeadLub TS-1-1/ST by z ekonomických důvodů a kvůli své kvalitě neměl být míchán s jinými mazivy.

Poznámka:

Schváleno pro systémy HY-POWER

Doporučení:

Železniční dráhy, metra, tramvaje a horské železnice po celém světě. Pro více detailů viz www.igralub.at

Balení:

25 kg

Barva:	černá	
Forma:	pasta	
Zápach:	specifický pro tento produkt	
Olejový základ:	estery	
Zahušťovadlo:	anorganické	
Tuhá maziva:	synergická směs tuhých maziv	
Vliv na životní prostředí:	snadná biologická odbouratelnost	OECD 301 B
Obsah tuhých maziv %:	< 30	
Penetrace NLGI:	1	DIN 51818
Penetrace neprohněteného maziva 25°C/72h:	310-340 (1/10mm)	ČSN ISO 2137
Teplota pro aplikaci °C:	-30 až +100	DIN 51825
Bod vzplanutí °C:	> 200	ČSN ISO 2592-1973
Bod varu °C:	317°C	
Viskozita základového oleje 40°C mm²/s	~46	DIN 51562-1
Nalévání základového oleje °C:	-45	ČSN ISO 3016
Hustota 20°C:	1,200g/cm³	DIN 51757
Třída ohrožení vody:	1 hPa	
Rozpuštěnost ve vodě :	nerozpuštěný	
Nebezpečné materiály:	žádné	
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě	
ADR:	Není nebezpečný produkt	
Výstražné symboly:	žádné	
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.	

Upozornění:

Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezpůsobuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze:

Březen 2015

Vytištěná verze není aktualizována