

RailLub[®] TS-2-1/ST

Prostředek aplikovaný na pojižděnou hranu kolejnice určený pro stacionární aplikace.

Krátký popis:

RailLub TS-2-1/ST se skládá z chemicky ošetřených, synergicky působících tuhých maziv. Zabraňuje nepříjemnému pískání, které vzniká třením kola a kolejnice v obloucích. Pro použití ve stacionárních aplikátorech.

Oblast použití:



Vlastnosti:

Díky mimořádným adhesivním vlastnostem poskytuje dokonce i velice slabá vrstva maziva dlouhotrvající ochranu bez nepříjemného vázání prachu a nečistot. Adhezní vrstva je projíždějícími koly rovnoměrně roznesena v délce až 3000 metrů.

Vliv na životní prostředí:



OECD 301 B

Snadná biologická odbouratelnost

Upozornění:

RailLub TS-2-1/ST by z ekonomických důvodů a kvůli své kvalitě neměl být míchán s jinými mazivy.

Poznámka:

Schváleno pro systémy HY-POWER – při použití v systémech HY-POWER se nevytváří vzduchové bubliny díky automatickému plnění zásobníku.

Doporučení:

Železniční dráhy, metra, tramvaje a horské železnice po celém světě. Pro více detailů viz www.igralub.at

Balení:

15 a 25 kg

Barva:	černá	
Forma:	pasta	
Zápach:	specifický pro tento produkt	
Olejevý základ:	estery	
Zahušťovadlo:	vápenaté bez vody	
Tuhá maziva:	synergická směs tuhých maziv	
Vliv na životní prostředí:	snadná biologická odbouratelnost	OECD 301 B
Obsah tuhých maziv %:	5	
Penetrace NLGI:	2-3	DIN 51818
Penetrace neprohněteného maziva 25°C/72h:	240-270 (1/10mm)	ČSN ISO 2137
Teplota pro aplikaci °C:	-20 až +120	DIN 51825
Bod vzplanutí °C:	> 230	ČSN ISO 2592-1973
Bod varu °C:	300	
Teplota skápnutí °C:	140	ISO 2176
Viskozita základového oleje 40°C mm²/s	85	DIN 51562-1
Viskozita při 40°C:	85	DIN 3104
Hustota 20°C:	0,930g/cm³	DIN 51757
Třída ohrožení vody:	1	
Rozpusťnost ve vodě při 20°C:	nerozpusťný	
Nebezpečné materiály:	žádné	
Skladovací doba:	2 roky v pokojové teplotě	
ADR:	Není nebezpečný produkt	
Výstražné symboly:	žádné	
Další:	Tyto data jsou v rámci standardních zpracovatelských tolerancí.	

Upozornění:

Uvedené skutečnosti vycházejí ze momentálně známých skutečností a mohou se měnit. Nepředstavují proto žádnou záruku. Uvedené nezprostřuje spotřebitele, aby prováděl své vlastní vyšetřování. Další detaily na vyžádání.

Verze:

Prosinec 2015

Vytištěná verze není aktualizována